



COLORPAVE® HD 500

FABRICANTE *Bajo licencia de SealMaster®
Surfax SA de CV, Agua Marina #3042, Fracc. Agua Blanca, C.P 45235 Zapopan, Jal.
www.surfax.com.mx
Bajo licencia de SealMaster®.

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO
La base neutra ColorPave® HD 500 es una emulsión 100% acrílica, base agua diseñada excepcionalmente para revestimientos de color de alta duración para pavimentos. La tecnología de reticulación única de ColorPave® HD 500 proporciona una durabilidad que normalmente se asocia con los termoplásticos derretidos con el calor y resinas epóxicas. ColorPave® HD 500 proporciona una resistencia superior de combustible. ColorPave HD 500 está fortificada con arena para lograr una resistencia al deslizamiento. ColorPave HD 500 tiene un color neutro que está diseñado para mezclarse con el pigmento ColorPave® HD o ColorPlus™ para lograr el color deseado. ColorPave HD 500 está fortificado con arena para resistencia al deslizamiento.

Usos básicos: La base neutra ColorPave HD 500 está diseñada para proteger y embellecer las superficies de pavimento asfáltico, incluyendo carreteras, calles, calzadas, estacionamientos, pasillos, carriles de golf, parques de diversiones y más.

PROCEDIMIENTOS PARA MEZCLAR
Cubetas de 5 galones: agregue una botella de ColorPave HD Tint a una cubeta de 5 galones (4 galones) de ColorPave Neutral o HD 500. Mezclar bien hasta que el tinte esté completamente disperso en el ColorPave Neutral o HD 500. Si es necesario, se puede agregar una pequeña cantidad de agua para facilitar la aplicación. Se recomiendan dos capas para un rendimiento óptimo.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO

Resina	Látex de Agua
% de sólidos por peso	>77%
% de sólidos por volumen	>62%
% de rellenos no reactivos	<38%
% areana de sílice	15%
Compuestos orgánicos volátiles	<70 g/l
Rango de ebullición	Por encima de 212°F
Densidad de Vapor	Mas pesada que el aire
Punto de inflamación ASTM D 3278	> 201 ° F
Ingredientes Peligrosos	Ninguno
Viscosity @ 70°F (20°C)	95-110 KU

APLICACIÓN
Para obtener un rendimiento y una durabilidad óptimos, aplique dos capas de ColorPave HD 500.
Se debe limpiar la superficie de todo polvo, suciedad y escombros, incluyendo la vegetación. Use un soplador de aire comprimido o un aparato para lavar a alta presión. La reparación de defectos de la superficie del pavimento, las depresiones y las grietas se deben reparar antes de la aplicación. Todas las reparaciones deben ser al ras y lisas a las superficies adyacentes.

IMPORTANTE
No aplique a superficies de pavimento que hayan sido previamente selladas con alquitrán de carbón o selladores a base de asfalto.
Mezcle muy bien antes de usar. Las temperaturas deben estar arriba de 50°F [10°C] durante la aplicación y conservar dichas temperaturas por un período de por lo menos 24 horas después de su aplicación. No aplique si la lluvia es inminente o si hay pronóstico de lluvia. Cierre el contenedor cuando no se usa.
Las nuevas superficies de asfalto se deben curar de 14 a 28 días antes de la aplicación.

RENDIMIENTO
Por lo general, un galón de ColorPave HD 500 cubrirá aproximadamente 60 a 70 pies cuadrados (6.7 a 7.8 yardas cuadradas) por capa.

TIEMPO DE SECADO
El tiempo aproximado de secado a condiciones ambientales normales (23°C y 50% de H.R) es de 60 a 90 minutos. Menores temperaturas o valores de humedad relativa más altos prolongarán los tiempos de secado.

DISPONIBILIDAD
Disponible en México a través de Viáker y puede ser enviado a cualquier parte de la República Mexicana. Viáker cuenta con una red de contratistas profesionales calificados para su debida aplicación.

GARANTÍA
Viáker garantiza que el producto cumple con la composición química y los requerimientos de desempeño establecidos.
Cualquier garantía para el comprador o el usuario de este producto se limita a la reposición del mismo, siempre que existan fallas comprobables de origen imputables al producto.

MANTENIMIENTO
Barrer periódicamente la superficie asegurará un óptimo desempeño durante la vida de servicio del producto.

SERVICIOS TÉCNICOS
Viáker ofrece asistencia técnica, apoyo durante la aplicación, especificaciones completas, fichas técnicas y hojas de seguridad de los productos que comercializa.
Es recomendable que un contratista calificado de la red de Viáker visite el lugar previamente a la aplicación para inspeccionar el estado actual del pavimento y poder hacer recomendaciones particulares en sitio.

R-11-07-18
*ESTA INFORMACIÓN ANULA TODAS LAS VERSIONES ANTERIORES



Agua Marina 3042, El Campanario, C.P. 45234, Zapopan, Jalisco, México
Tel: +52 (33) 3684 7432 01 (800) 024 7873
ventas@viaker.com.mx
www.viaker.com.mx

NOTA IMPORTANTE
La información proporcionada en esta ficha técnica se basa en la formulación, procedimiento de fabricación y conocimiento actual del producto. Es una guía de prácticas aprobadas de aplicación. Factores como el clima, las condiciones del pavimento subyacente, la preparación de la superficie a tratar, las herramientas utilizadas, equipo de aplicación y otras variables, pueden afectar el resultado y están fuera del control del fabricante, quien garantiza que el producto cumple con las especificaciones del mismo. La responsabilidad ante el usuario de este producto, se limita al reemplazo del valor del mismo en caso de comprobarse un defecto de origen. El fabricante se reserva el derecho de negar cualquier garantía ante una actividad meramente de reventa o colocación inadecuada del producto. La garantía es inválida si el producto es utilizado en combinación con productos parecidos, sustitutos o elaborados por otros fabricantes.
**CONTACTE A SU ASESOR TÉCNICO COMERCIAL
CONSULTE LA FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO**